

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-220221

(43)Date of publication of application : 09.08.1994

(51)Int.Cl.

C08J 5/18  
C08J 5/18  
B29C 71/02  
B65D 85/50  
C08J 7/00  
C08L 29/04  
C08L 33/00  
// B29K 29:00  
B29L 7:00

(21)Application number : 05-031404

(71)Applicant : KUREHA CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing : 27.01.1993

(72)Inventor : TANAKA HIDEAKI  
OBA HIROYUKI  
HIROSE KAZUHIKO

## (54) GAS-BARRIER FILM AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a film formed from a mixture of PVA with a poly(meth) acrylic acid and having very excellent gas-barrier properties under high-humidity conditions and excellent water resistance.

CONSTITUTION: This film is formed from a mixture of a polyvinyl alcohol and a poly(meth) acrylic acid in a weight ratio of 95:5 to 20:80 and has an oxygen permeability coefficient of  $1.25 \times 10^{-3} \text{ ml(STP).cm/m}^2\text{.hr.atm[Pa]}$  or below as measured under the conditions of 30° C and 80% RH. The process for producing this gas-barrier film comprises forming a film from a mixture of a polyvinyl alcohol and a poly(meth)acrylic acid in a weight ratio of 95:5 to 20:80 and heat-treating the film under conditions satisfying the following relationships (a) and (b):  $\log t \geq -0.0282 \times T + 14.14 \dots (a)$ , and  $373 \leq T \leq 523 \dots (b)$  wherein (t) is the heat treatment time (min), and T is the heat treatment temperature (° K).

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 05.08.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3340780

[Date of registration] 16.08.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

特許第3340780号  
(P3340780)

(45)発行日 平成14年11月5日(2002.11.5)

(24)登録日 平成14年8月16日(2002.8.16)

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>  
C 0 8 J 5/18  
B 2 9 C 71/02  
B 6 5 D 85/50  
C 0 8 J 7/00  
識別記号  
C E X  
C E Y  
3 0 1

F I  
C 0 8 J 5/18  
B 2 9 C 71/02  
B 6 5 D 85/50  
C 0 8 J 7/00  
C E X  
C E Y  
A  
3 0 1

請求項の数2(全10頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平5-31404  
(22)出願日 平成5年1月27日(1993.1.27)  
(65)公開番号 特開平6-220221  
(43)公開日 平成6年8月9日(1994.8.9)  
審査請求日 平成11年8月5日(1999.8.5)

(73)特許権者 000001100  
呉羽化学工業株式会社  
東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番11号  
(72)発明者 田中 英明  
茨城県新治郡玉里村大字上玉里字新林21-138  
(72)発明者 大場 弘行  
茨城県新治郡千代田町稲吉4丁目7番23号  
(72)発明者 広瀬 和彦  
千葉県我孫子市泉38-5-105  
(74)代理人 100093528  
弁理士 西川 繁明

審査官 天野 宏樹

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ガスバリアー性フィルム及びその製造方法

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリビニルアルコールとポリ(メタ)アクリル酸とを重量比80:20~20:80で含有する混合物から形成されたフィルムからなり、30℃及び80%相対湿度の条件下で測定した酸素透過係数が $3.1 \times 10^{-4} \text{ ml (STP) } \cdot \text{ cm/m}^2 \cdot \text{ h} \cdot \text{ atm}$ 以下であることを特徴とするガスバリアー性フィルム。

【請求項2】 ポリビニルアルコールとポリ(メタ)アクリル酸とを重量比80:20~20:80で含有する混合物からフィルムを形成し、次いで、該フィルムを下

記関係式(d)及び(b)を満足する条件で熱処理する

(d)  $\log t \geq -0.0274 \times T + 14.14$

(b)  $373 \leq T \leq 523$

〔式中、tは、熱処理時間(min)で、Tは、熱処理

2

温度(K)である。]

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、ガスバリアー性フィルムに関し、さらに詳しくは、ポリビニルアルコール(PVA)とポリ(メタ)アクリル酸とを含む混合物から形成された酸素ガスバリアー性に優れたフィルムに関する。本発明のフィルムは、耐水性及び酸素ガスバリアー性に優れ、かつ、塩素原子を含まないため、食品包装材料などの用途に好適である。

【0002】

【従来の技術】PVAフィルムは、溶媒として水を使用する流延法または押出法により製膜される。PVAフィルムは、柔軟性及び非帯電性であるとともに、酸素ガスバリアー性が乾燥状態では合成樹脂フィルム中で最も優

れているという特徴を持っている。そこで、従来、PVAフィルムのこのガスバリアー性を利用して、酸素ガスバリアー性を必要とする包装材料分野での用途展開が図られてきた。しかしながら、PVAフィルムの酸素ガスバリアー性は、湿度依存性が大きく、高湿度条件下では吸湿によりこのガスバリアー性が大きく損なわれる。また、PVAフィルムは、沸騰水中で容易に溶解してしまう。

【0003】従来、PVAフィルムを実用的な酸素ガスバリアー性が求められる用途に使用する場合には、PVAフィルムと他のフィルムとの2層以上の多層構成のラミネートフィルムとして、湿度の影響をできるだけ少なくするようにしてきた。しかし、ラミネートフィルムとする方法では、耐湿性及び耐水性の点でいまだ不十分であり、PVAフィルム自体の耐水性を向上させ、かつ、高湿度下でも十分な酸素ガスバリアー性を持たせることが望まれている。

【0004】PVAフィルムの上記問題点を解決するために、これまで、例えば、下記のような各種の検討が行なわれている。

① PVAの水酸基の化学修飾による耐水化：アルデヒド類を用いて、PVAの水酸基をアセタール化する方法が知られている。しかしながら、この方法では、PVAの水に対する不溶化は実現しても、成形物の吸水による酸素ガスバリアー性能の低下が著しい。米国特許第2, 169, 250号には、PVAとポリカルボン酸との混合水溶液からフィルムや繊維等を形成し、次いで加熱することにより、PVAの水酸基とポリカルボン酸とを反応させて架橋構造を形成させ、水に不溶化とする方法が提案されている。

【0005】② 熱処理による耐水化：PVAフィルムは、熱処理により結晶化し易く、耐水性が向上する。また、PVAフィルムは、二軸延伸することにより、配向結晶化が進むとともに機械的性質が改善される。そこで、PVAフィルムを二軸延伸及び熱処理することにより、耐水・耐湿性を改善する方法が知られている。しかし、この方法により水不溶化は実現しても、PVAフィルムの吸湿による酸素ガスバリアー性能の低下が著しく、特に高湿度条件下では、吸湿による変形や物性変化を起こす。

【0006】③ ポリ塩化ビニリデンラテックスコートによる耐水化：PVAフィルムに、防湿性付与のためにポリ塩化ビニリデンラテックスをコートする方法が知られている。しかしながら、廃棄物処理の際の焼却時に、ポリ塩化ビニリデン中の塩素に起因する塩素ガスが発生するため、環境上の問題点がある。

【0007】④ 共重合による耐水化：エチレンと酢酸ビニルの共重合体を加水分解するとエチレンービニルアルコール共重合体(EVOH)が得られる。EVOHフィルムは、PVAフィルムの特徴である酸素ガスバリア

一性を保ちながら、熱可塑性フィルムの性質を合わせ持つフィルムである。しかし、EVOHフィルムの酸素ガスバリアー性の湿度依存性は大きく、吸湿による酸素ガスバリアー性能の低下防止についての改良は、いまだ不十分である。

【0008】以上、説明したように、従来の耐水化策は、乾燥条件下におけるPVAフィルムの優れた酸素ガスバリアー性能を高湿度下、あるいは高温・高湿度下でも維持するという観点からは、いまだ不十分なものである。一方、PVAとポリアクリル酸との混合物を用いたフィルムやシートが提案されているが(例えば、特公昭63-47743号、特公平2-14376号、特公平2-27941号)、これらのフィルムやシートは、いずれも水溶性または水吸収性であり、耐水性かつ酸素ガスバリアー性のフィルムではない。

【0009】ところで、前記米国特許第2, 169, 250号には、PVAと反応させるポリカルボン酸としてポリメタクリル酸やポリアクリル酸を用いる場合についても開示されている。そして、その具体例として、PVA水溶液中でメタクリル酸モノマーを重合させ、得られた混合物を支持体上に流延し、水を蒸発させたのち、140℃で5分間加熱してPVAとポリメタクリル酸とを反応させて水不溶化フィルムを得たことが記載されている(実施例I)。しかしながら、本願発明者らの検討結果によれば、この熱処理条件では、高湿度条件下での酸素ガスバリアー性に優れたフィルムを得ることはできない。また、該文献に記載されているその他の具体的な熱処理条件(実施例II~V)を適用しても、PVAとポリ(メタ)アクリル酸との混合物から高湿度条件下での酸素ガスバリアー性に優れたフィルムを得ることができない。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、PVAとポリ(メタ)アクリル酸との混合物から形成したフィルムであって、高湿度条件下での酸素ガスバリアー性が顕著に優れ、しかも耐水性に優れたフィルムを提供することにある。

【0011】本願発明者らは、鋭意研究した結果、PVAとポリ(メタ)アクリル酸との特定割合の混合物から、例えば、該混合物の水溶液を支持体上に流延した後、乾燥することにより、フィルムを形成し、次いで、特定の条件下で熱処理することにより、PVA単体のフィルムの場合と比較して、乾燥条件下ではもとより、高湿度下でも顕著に改善された酸素ガスバリアー性(酸素透過係数)を有する耐水性に優れたフィルムが得られることを見いだした。また、このフィルムは、塩素原子を含んでいないため、焼却時に塩素ガスを発生することがない。本発明は、これらの知見に基づいて完成するに至ったものである。

【0012】

【課題を解決するための手段】かくして本発明によれば、ポリビニルアルコールとポリ（メタ）アクリル酸とを重量比80：20～20：80で含有する混合物から形成されたフィルムからなり、30℃及び80%相対湿度（RH）の条件下で測定した酸素透過係数が $3.13 \times 10^{-4} \text{ ml (STP) } \cdot \text{ cm} / \text{ m}^2 \cdot \text{ h} \cdot \text{ atm}$ 以下であることを特徴とするガスバリアー性フィルムが提供される。

【0013】また、本発明によれば、ポリビニルアルコールとポリ（メタ）アクリル酸とを重量比80：20～20：80で含有する混合物からフィルムを形成し、次いで、該フィルムを下記関係式（d）及び（b）を満足する条件で熱処理することを特徴とするガスバリアー性フィルムの製造方法が提供される。

$$(d) \log t \geq -0.0274 \times T + 14.14$$

$$(b) 373 \leq T \leq 523$$

〔式中、tは、熱処理時間（min）で、Tは、熱処理温度（K）である。〕

【0014】以下、本発明について詳述する。本発明において使用するPVAとしては、好ましくはケン化度が95%以上、より好ましくは98%以上であって、平均重合度が好ましくは300～2500、より好ましくは300～1500の範囲のものが望ましい。

【0015】本発明で使用するポリ（メタ）アクリル酸は、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸あるいはこれらの混合物であって、分子中に2個以上のカルボキシル基を有する化合物である。好適なものとして、アクリル酸あるいはメタクリル酸のホモポリマーやコポリマーなどを例示することができる。ポリ（メタ）アクリル酸の平均分子量としては、2000～250000の範囲のものが好ましい。

【0016】高ケン化度のPVAとポリ（メタ）アクリル酸との混合系は、相溶性に優れており、例えば、水溶液にした場合、均一な混合溶液が得られる。これらの混合物からフィルムを形成するには、混合物水溶液をガラス板やプラスチックフィルム等の支持体上に流延し、乾燥して皮膜を形成させる方法（溶液流延法）、あるいは混合物の高濃度の水溶液をエキストルーダーにより吐出圧力をかけながら細隙から膜状に流延し、含水フィルムを回転ドラムまたはベルト上で乾燥する方法（押出法）などがある。これらの製膜法の中でも、溶液流延法は、PVAとポリ（メタ）アクリル酸との混合物水溶液から透明性に優れた乾燥皮膜を得ることができるため好ましい。

【0017】PVAとポリ（メタ）アクリル酸との混合物を得るには、各ポリマーを水に溶解させる方法、各ポリマーの水溶液を混合する方法、PVA水溶液中で（メタ）アクリル酸モノマーを重合させる方法、などが採用される。また、水以外の溶剤を用いて混合物としてもよい。溶液流延法を採用する場合には、ポリマー濃度は、

通常5～30重量%程度とする。なお、水溶液または水溶解液を作成する場合、所望によりアルコールなど水以外の溶剤や柔軟剤等を適宜添加してもよい。また、フィルムの厚みは、使用目的に応じて適宜定めることができ、特に限定されないが、通常0.1～500μm、好ましくは0.5～200μm、最も好ましくは1～100μm程度である。

【0018】図1は、PVAとポリアクリル酸との混合比を変化させて、溶液流延法により各種組成の乾燥皮膜を得、それらを200℃で15分間熱処理したフィルムについて、80%RH、30℃、厚さ3μmでの酸素透過度を測定したデーター（表1参照）をグラフとして示したものである。図1から明らかなように、PVAの含有量が20～95重量%の範囲内において、PVA単体フィルムの場合と比較して、高湿度条件下で優れた酸素ガスバリアー性を示している。これらの実験データーから、PVAとポリ（メタ）アクリル酸との混合割合は、重量比で80：20～20：80であることが酸素ガスバリアー性改善の観点から特に好ましいことが分かる。

【0019】また、表1から本発明の熱処理法によれば、驚くべきことに、ポリ（メタ）アクリル酸の混合割合が多くなるほど、100%RH、30℃、厚さ3μmの条件下においても酸素透過度が顕著に改善されたフィルムを得ることができる。具体的には、PVAとポリ（メタ）アクリル酸との混合割合が、重量比で60：40～20：80、より好ましくは50：50～20：80の範囲で、100%RH（30℃）という極めて過酷な高湿度条件下であっても、優れた酸素ガスバリアー性を有するフィルムを得ることができる。

【0020】図2には、PVAとポリアクリル酸との重量比60：40の混合物水溶液から溶液流延法により作成した乾燥皮膜（厚み3μm）について、熱処理温度及び熱処理時間を変化させて各熱処理フィルムを作成し、酸素透過度（30℃、80%RH）を測定したデーター（表2参照）をグラフ化して示した。図2から明らかなように、酸素透過度が小さなフィルムを作成するには、熱処理温度が高い場合には、比較的短時間でよいが、熱処理温度が低くなるほど長時間を必要とする。熱処理したPVA単体フィルム（厚み3μm）の酸素透過度（30℃、80%RH）が $100 \text{ ml (STP) } / \text{ m}^2 \cdot \text{ day} \cdot \text{ atm} \{ \text{ Pa} \}$ 程度である。そこで、熱処理温度、熱処理時間及び酸素透過度に関する実験データーを整理すると、高湿度下で、PVAとポリ（メタ）アクリル酸との混合物フィルムの酸素透過度をPVA単体フィルムよりも改善されたものとするためには、熱処理温度と熱処理時間が下記の関係式（a）及び（b）を満足する条件で熱処理することが必要であることが判明した。

$$【0021】(a) \log t \geq -0.0282 \times T + 14.14$$

$$(b) 373 \leq T \leq 523$$

〔式中、 $t$ は、熱処理時間 (min) で、 $T$ は、熱処理温度 (K) である。〕

この熱処理条件を採用することにより、PVAとポリ(メタ)アクリル酸との混合物から形成されたフィルムであって、 $30^{\circ}\text{C}$ 及び $80\%\text{RH}$ の条件下で測定した酸素透過係数が $1.25 \times 10^{-3} \text{ ml (STP)} \cdot \text{cm} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm (Pa)}$ 以下の優れたガスバリアー性を有するフィルムを得ることができる。

【0022】厚み $3 \mu\text{m}$ のフィルムであって、 $50 \text{ ml (STP)} / \text{m}^2 \cdot \text{day} \cdot \text{atm (Pa)}$ 以下の酸素透過度 ( $30^{\circ}\text{C}$ 、 $80\%\text{RH}$ ) を達成するには、前記関係式 (a) にかえて、下記関係式 (c) を満足させる熱処理条件を採用することが好ましい。ただし、 $T$ は前記関係式 (b) を満足するものとする。

$$(c) \log t \geq -0.0278 \times T + 14.14$$

この熱処理条件 (c) により、酸素透過係数 ( $30^{\circ}\text{C}$ 、 $80\%\text{RH}$ )  $6.25 \times 10^{-4} \text{ ml (STP)} \cdot \text{cm} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm (Pa)}$ 以下のフィルムを得ることができる。

【0023】同様に、厚み $3 \mu\text{m}$ のフィルムであって、 $25 \text{ ml (STP)} / \text{m}^2 \cdot \text{day} \cdot \text{atm (Pa)}$ 以下の酸素透過度 ( $30^{\circ}\text{C}$ 、 $80\%\text{RH}$ ) を達成するには、前記関係式 (a) にかえて、下記関係式 (d) を満足させる熱処理条件を採用する。ただし、 $T$ は前記関係式 (b) を満足するものとする。

$$(d) \log t \geq -0.0274 \times T + 14.14$$

本発明によれば、この熱処理条件 (d) により、酸素透過係数 ( $30^{\circ}\text{C}$ 、 $80\%\text{RH}$ )  $3.13 \times 10^{-4} \text{ ml (STP)} \cdot \text{cm} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm (Pa)}$ 以下のフィルムを得ることができる。

【0024】熱処理温度は、 $100^{\circ}\text{C}$  ( $373\text{K}$ )  $\sim 250^{\circ}\text{C}$  ( $523\text{K}$ ) の範囲から選択される。しかしながら、この温度が低い範囲では、高度の酸素ガスバリアー性フィルムを得るには、非常に長時間の熱処理時間を必要とし、生産性が低下する。熱処理温度が高くなる程、短い熱処理時間で高度の酸素ガスバリアー性を得ることができるが、高過ぎると、PVAの融点近くになり、変色や分解のおそれがある。そこで、熱処理温度は、好ましくは $120^{\circ}\text{C}$  ( $393\text{K}$ )  $\sim 240^{\circ}\text{C}$  ( $513\text{K}$ )、より好ましくは $160^{\circ}\text{C}$  ( $433\text{K}$ )  $\sim 230^{\circ}\text{C}$  ( $503\text{K}$ ) である。

【0025】ところで、PVAとポリ(メタ)アクリル酸との混合割合が $90:10 \sim 50:50$  (重量比) の範囲内において、両者の混合物水溶液を流延し、乾燥皮膜としただけで、乾燥条件下 ( $30^{\circ}\text{C}$ 、 $0\%\text{RH}$ 、厚さ $3 \mu\text{m}$ ) における酸素透過度は、同様にして作成したPVA単体フィルムと比較して、改善され、PVA:ポリアクリル酸=  $80:20$  (重量比) のときに極小値をとることが分かった。ところが、この乾燥皮膜は、PVA単体フィルムと同様、その優れたガスバリアー性能は、

乾燥及び低湿度条件下に限られ、高湿度条件下においては、皮膜の吸湿によって、それが大きく損なわれるばかりか、沸騰水中では、皮膜が容易に溶解してしまう。

【0026】これに対して、本発明の熱処理条件を採用すれば、高湿度条件下でも従来得られなかった高度の酸素ガスバリアー性を有する耐水性のフィルムを得ることができる。前記したとおり、米国特許第2,169,250号には、PVAとポリメタクリル酸との混合物からなる熱処理フィルムが開示されているけれども、その熱処理条件は、単に架橋構造を形成して、水に不溶化するためであって、具体的に示されている熱処理温度及び熱処理時間を混合物フィルムに適用しても、高湿度条件下で高度のガスバリアー性を有するフィルムを得ることができない。この点で、本発明で採用する熱処理条件は、従来開示されていない新規なものであり、それによって得られるフィルムも新規な酸素ガスバリアー性フィルムである。本発明のガスバリアー性フィルムは、高湿度条件下で高度の酸素ガスバリアー性を有しているため、単独または他のフィルムとのラミネートフィルムとして、特に食品包装材料の分野に好適である。

【0027】

【実施例】以下に、実施例及び比較例を挙げて、本発明についてさらに具体的に説明するが、本発明は、これらの実施例のみに限定されるものではない。

【0028】〔実施例1〕PVAとしてクラレ(株)社製のボパール105 (ケン化度98.5%、平均重合度500) を用い、また、ポリアクリル酸(PAA)として和光純薬工業(株)社製のポリアクリル酸25重量%水溶液 (平均分子量150000) を用いて、各10重量%水溶液を調製し、それらを混合して PVA: PAA=60:40 (重量比) の混合水溶液を作成した。

【0029】この混合水溶液を延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム (厚み $16 \mu\text{m}$ の延伸PETフィルム) 上に卓上コーター (K CONTROL COATER 303, RK Print-Coat Instruments Ltd. 社製) を用い、メイヤーバーでコーティングし、次いで、ドライヤーを用いて水を蒸発させて、厚み $3 \mu\text{m}$ の乾燥皮膜を得た。この乾燥皮膜が形成された延伸PETフィルムをオープン中で $200^{\circ}\text{C}$ で15分間熱処理したところ、 $80\%\text{RH}$ 、 $30^{\circ}\text{C}$ における乾燥皮膜の酸素透過度は、厚み $3 \mu\text{m}$ 当たりで $21 \text{ ml (STP)} / \text{m}^2 \cdot \text{day} \cdot \text{atm (Pa)}$ となり、非常に酸素ガスバリアー性に優れたフィルムが得られた。この熱処理フィルムは、沸騰水に不溶であった。

【0030】＜酸素透過度の測定＞酸素透過度は、Modern Control社製、酸素透過試験器OX-TRAN 2/20および100TWINを用いて測定し、以下の計算式により、 $P_{\text{fil}}$  を計算することにより本願発明のフィルムの酸素透過度を求めた。

$$1/P_{\text{total}} = 1/P_{\text{fil}} + 1/P_{\text{PET}}$$

ただし、 $P_{total}$  : 本願発明のフィルムがコートされた  
延伸PETフィルムの酸素透過度

$P_{fite}$  : 本願発明フィルムの酸素透過度

$P_{fct}$  : 支持体である延伸PETフィルムの酸素透過度

【0031】[比較例1] 実施例1において、PVAとPAAとの混合水溶液にかえて、PVAの10重量%水溶液を用いたこと以外は、同様にして、延伸PET上で厚さ3 $\mu$ mの乾燥皮膜を作成し、熱処理を行なうことにより、80%RH、30℃における酸素透過度が厚み3 $\mu$ m当りで100ml (STP)/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa}のPVAフィルムが得られた。このPVAフィルムは、沸騰水中で溶解した。また、PVAとPAAとの混合物水溶液にかえて、PAAの10重量%水溶液を用いたこと以外は、同様にして、乾燥皮膜を熱処理して、酸素透過度が厚み3 $\mu$ m当り10000ml (STP)/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa}のPAAフィルムが得られた。このPAAフィルムは沸騰水中で溶解した。

【0032】[実施例2及び比較例2] 実施例1で使用したPVA及びPAAの各10重量%水溶液を用い、表1に示したようにPVA/PAA=90/10~20/80の重量組成となるような混合水溶液を作成し、実施\*

\* 例1と同様にして延伸PETフィルム上に厚さ3 $\mu$ mの乾燥皮膜を形成させた。なお、比較のためにPVA/PAA=10/90のものについても同様に作成した(比較例2)。

【0033】(1) 得られた各乾燥皮膜を熱処理することなく、0%RH、30℃の乾燥条件下で酸素透過度を測定した。その結果を表1に示す(表1中「Dry」の欄を参照)。

(2) 得られた各乾燥皮膜を200℃で15分間熱処理して、熱処理フィルムを作成した。この熱処理フィルムについて、80%RH、30℃の高湿度条件下で酸素透過度を測定した。その結果を表1に示す(表1中、「80%RH」の欄参照)。

(3) 前記熱処理フィルムについて、100%RH、30℃の高湿度条件下で酸素透過度を測定した。その結果を表1に示す(表1中、「100%RH」の欄参照)。

【0034】なお、表1には実施例1と比較例1で得られた熱処理の有無のフィルムについて、上記条件下で測定した酸素透過度の結果が合わせて示してある。

【0035】

【表1】

組 成 (重量比)		酸素透過度 ml (STP)/ $m^2 \cdot day \cdot atm$ {Pa}, (30℃, 3 $\mu$ m)		
PVA	PAA	Dry	80% RH	100% RH
100	0	1.2	100	1820
90	10	1.2	39	1040
80	20	0.3	19	190
70	30	0.4	19	220
60	40	0.9	21	110
50	50	1.2	16	77
30	70	2.1	17	49
25	75	—	17	20
20	80	—	35	37
10	90	3.0	1350	N.D.*
0	100	2.6	10000	N.D.*

(\*) N. D. は、酸素透過度を測定中にフィルムが溶解しはじめ、フィルムの形状を保持することができなくなり、測定不能であったことを意味する。また、表1のデータ中、80%RH、30℃で測定した酸素透過度とPVA含有量との関係データを図1にグラフ化して示す。

【0036】 表1及び図1から、本願発明のフィルムは、80%RH、30℃の高湿度条件下で優れた酸素ガスバリア性を有していることがわかる。さらに、100%RH、30℃という極端な高湿度条件下でも優れた酸素ガスバリア性が保持されている特徴も持っている。そして、熱処理を行なって得られた本願発明のフィ

ルムは、すべて沸騰水に不溶であった。これに対し、熱処理を行なわなかったフィルムは、いずれも沸騰水に溶解した。

【0037】〔実施例3〕実施例1と同様にして、PVA:PAA=60:40（重量比）の組成をもつ厚さ3 $\mu$ mの乾燥皮膜を延伸PET上に作成した。この乾燥皮膜が形成された延伸PETフィルムをオープン中で、熱\*

\* 処理温度及び熱処理時間を表2に示すように変化させて熱処理を行った。各熱処理フィルムについて、80%RH、30℃での酸素透過度を測定した。結果を表2に示す。

【0038】

【表2】

熱処理条件		酸素透過度 ml (STP)/m <sup>2</sup> ·day·atm{Pa} (30℃, 80%RH, 3 $\mu$ m)
温度	時間	
120℃	2時間	N.D.*
	4時間	N.D.*
	8時間	1010
	16時間	280
	31時間	100
140℃	1時間	1570
	2時間	430
	4時間	110
	8時間	35
	16時間	14
160℃	30分	330
	1時間	52
	2時間	22
	4時間	9
180℃	15分	270
	30分	54
	1時間	14
	2時間	6
200℃	3分	1200
	5分	260
	10分	55
	15分	21
230℃	3分	33
	5分	14
	10分	8

(\*) N. D. は、コートフィルムの支持体である延伸 PET フィルムの酸素透過度と本願発明のフィルムがコ

ートされた延伸PETフィルムの酸素透過度とが接近しているために、測定不能であったことを意味する。また、表2のデーターを各熱処理温度ごとに、熱処理時間と酸素透過度との関係について図2にグラフ化した。

【0039】 比較例1に示したとおり、PVAフィルム（厚み3 $\mu$ m）を200℃で15分間熱処理すると、80%RH、30℃における酸素透過度が100ml（STP）/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa} のフィルムが得られる。そこで、図2において、酸素透過度100ml（STP）/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa} の直線と各熱処理温度の線との交点を求め、それぞれの交点を横軸を温度、縦軸を熱処理時間（hr）の常用対数としてグラフ化し、直線として図3に表した。この直線は、100ml（STP）/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa} の酸素透過度を得るための熱処理温度と時間を示し、これより少ない酸素透過度、すなわち酸素透過係数が1.25 $\times 10^{-3}$  ml（STP） $\cdot cm / m^2 \cdot h \cdot atm$  {Pa} 以下とするためには前記関係式（a）及び（b）で表される範囲内での熱処理が必要である。図3の斜線部は、この範囲の一部を示したものである。

【0040】 また、酸素透過度50ml（STP）/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa} の直線を採用すると、前記関係式（c）を得ることができ、25ml（STP）/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa} の直線を採用すると、前記関係式（d）を得ることができる。

【0041】 【実施例4及び比較例3】 PVAとして実施例1で使用したものを用い、また、ポリメタクリル酸（PMAA）として日本純薬工業（株）社製のポリメタクリル酸（AC-30H）20重量%水溶液（平均分子量50000）を用いて、各10重量%水溶液を調製、それらを混合してPVA：PMAA=90：10及び80：20（重量比）の混合水溶液を作成した。

【0042】 これらの混合水溶液を用いて実施例1と同様にしてそれぞれ厚さ3 $\mu$ mの乾燥皮膜を作成し、200℃で15分間熱処理を行ない、80%RH、30℃における乾燥皮膜の酸素透過度を測定した。厚さ3 $\mu$ m当りで、PVA：PMAA=90：10のものが18ml（STP）/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa}、また、80：20のものが31ml（STP）/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa} であった。そして、これらの熱処理フィ

ルムは、いずれも沸騰水に不溶であった（実施例4）。このようにPVA/PMAA=90/10～80/20（重量比）から得られるフィルムは、高湿度下での酸素ガスバリアー性が優れていることがわかる。

【0043】 また、比較のために、PVAとPMAAとの混合水溶液のかわりにPMAA10重量%水溶液を用いた以外は、実施例4と同様にして乾燥皮膜を作り、熱処理を行なった。酸素透過度は、5000ml（STP）/ $m^2 \cdot day \cdot atm$  {Pa} で、熱処理フィルムは沸騰水で溶解した（比較例3）。

【0044】

【発明の効果】 PVAフィルムは、酸素透過度の湿度依存性が大きく、高湿度下での利用には適さなかった。従来、PVAフィルムの耐水化について多くの提案がなされているが、乾燥条件下における優れた酸素ガスバリアー性を高湿度下でも十分に維持するという観点からは、いまだ不十分なものであり、さらに高温、高湿度下での利用は難しい。これに対して、本発明によれば、PVAとポリ（メタ）アクリル酸との混合物から形成したフィルムであって、特定の熱処理条件を採用することにより、高湿度条件下でのガスバリアー性が顕著に優れ、しかも耐水性に優れたフィルムを提供することができる。本発明のフィルムは、高湿度下でも優れた酸素ガスバリアー性を発揮し、しかも高温高湿下でも優れた耐水性を有するため、食品包装材料として、畜肉、ハム、ソーセージ等の畜肉加工品やジュース、サイダー等酸素によって変質しやすい食品、飲料等の包装に好適である。

【図面の簡単な説明】


【図1】 図1は、PVAとPAAとの混合割合を変化させて得た熱処理フィルムについて、PVA含有量と酸素透過度との関係を示すグラフである。

【図2】 図2は、熱処理温度を変化させて得たPVAとPAAとの混合物からなる熱処理フィルムについて、熱処理温度、熱処理時間及び酸素透過度の関係を示すグラフである。


【図3】 図3は、酸素透過係数が1.25 $\times 10^{-3}$  ml（STP） $\cdot cm / m^2 \cdot h \cdot atm$  {Pa} 以下の熱処理フィルムを得るための熱処理条件を示すグラフである。




【図 1】



【図 2】



【図 3】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.

識別記号

F I

C 0 8 L 29/04  
33/00

C 0 8 L 29/04  
33/00

// B 2 9 K 29:00

B 2 9 K 29:00

B 2 9 L 7:00

B 2 9 L 7:00

C 0 8 L 29:04

C 0 8 L 29:04

33:00

33:00

- (56) 参考文献    特開 平 4 - 300941 ( J P , A )  
                  特開 平 6 - 41382 ( J P , A )  
                  特開 平 6 - 47872 ( J P , A )  
                  米国特許 2169250 ( U S , A )

- (58) 調査した分野 ( Int. Cl. <sup>7</sup> , D B 名 )  
      C08J    5/18  
      C08J    7/00  
      C08L   29/04  
      C08L   33/00